

Kravställande av konstruktionsplywood i våtrumsinnerväggen

För att våtrumsinnerväggen ska klara kraven i branschreglerna på skruvinfästning ska väggen vara byggd helt enligt specifikationerna.

I väggen ingår en konstruktionsplywood som ska ha böjhållfasthet minst 22 MPa längs och 6 MPa tvärs ytfanerens fiberriktning samt E-modul mer än 7 259 MPa längs och 1 700 MPa tvärs ytfanerens fiberriktning. Detta motsvarar hållfasthetsklass F 10/3 E 80/15 enligt SS-EN 636.

I tidigare och andra specifikationer av våtrumsinnerväggen förekommer andra klassbeteckningar på konstruktionsplywooden. Hållfastkraven är dock desamma oavsett vilken beteckning som använts.